



Art.-Nr.: 6.2200.0251 6.2200.2000  
6.2200.0501  
6.2200.1000  
6.2200.1001

# 2200

## Elasticspachtel weiß

### Eigenschaften

2200 Elasticspachtel ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl, und GFK. Aufgrund seiner feinen Korngröße und hervorragenden Deckkraft eignet sich 2200 Elasticspachtel als Deck- und Feinspachtel zum Auftragen in dünnen und dünnsten Schichten, als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell noch vorhandener Poren oder kleiner Unebenheiten und zur Beseitigung kleinerer Lackschäden, Kratzern, etc. an der Karosserie. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

### Meistertipp

Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.  
Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

### Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Oberflächen anschleifen!  
Den Elasticspachtel 2200 und den Härter 2900 / 2910 gut mischen.  
Trocknung:  
Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 15 Min.  
Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 10 Min.

### Technische Daten

Farbton	weiß
Topfzeit	4 - 5 Min.
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.