



Art.-Nr.: 6.4280.1000
6.4280.4000

4280

2K Premium HS-Füller 4:1

Eigenschaften

Schnell trocknender Schleiffüller, auch nass-in-nass überlackierbar.

Universelle Haftung auf Eisen, Stahl, Alu, verzinkten Untergründen und Kunststoffen (PP-EPDM (PP-EPDM auf Haftung testen), ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK).

KTL-Beschichtungen lassen sich ohne Zwischenschliff überlackieren.

Ausgezeichnete Schleifbarkeit, großer Einsatzbereich.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 540 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 533 g/l VOC

Meistertipp

Aluminium schleifen mit P220, Stahl und verzinkte Untergründe mit P120.

Alle Untergründe mit 4CR Silikonentferner vorreinigen (bei verzinkten Untergründe empfiehlt sich ammoniakalische Netzmittelwäsche).

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt.

Vor dem Lackieren tempern der zu lackierenden Teile für 60 Minuten bei 60 °C. Gründliches entfetten der Oberflächen mit 4CR 5655 Kunststoffreiniger oder 4CR 0610 Silikonentferner. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Kunststoffe wird grundsätzlich ein Haftungsversuch vorab empfohlen oder mit 4CR 4330 1K Kunststoff Primer grundieren.

Lässt sich innerhalb von 5 Tagen ohne Zwischenschliff überlackieren.





Art.-Nr.: 6.4280.1000
6.4280.4000

4280

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.

Luft / Fließbecher

Spritzdruck: 1,6 - 2,0 bar
Spritzdüse: 1,2 - 1,8 mm
Spritzgänge: 1 - 3

Nass in Nass

Spritzdruck: 1,7 - 2,0 bar
Spritzdüse: 1,2 - 1,4 mm
Spritzgänge: 1 geschlossenen dünnen Gang (Ablüftzeit bis überlackierbar 15min. bei 20°C)

Ablüftzeit

5 - 8 Min. zwischen den Spritzgängen, 10 - 15 Minuten vor Ofentrocknung

Trocknung

Objekttemp. 20°C: überspritzbar 15 - 20 Min., schleifbar nach ca. 4 - 5 h
Objekttemp. 60°C: schleifbar nach 30 - 40 Min.

Mischungsverhältnis

4 : 1 nach Volumen (mit 4CR 0407 kurz)
6 : 1 nach Volumen (mit 4CR 0408 kurz)

Verdünnung

Zugabe als Schleiffüller:

4:1 + 00% - 05% 4CR 0505 (mit 4CR 0407 kurz)
6:1 + 05% - 10% 4CR 0505 (mit 4CR 0408 kurz)

Nass-in-Nass-Füller:

4:1 + 20% - 15% 4CR 0505 (mit 4CR 0407 kurz)
6:1 + 25% - 30% 4CR 0505 (mit 4CR 0408 kurz)

Kunststoff-Füller:

4:1 + 20% - 15% 4CR 0505 (mit 4CR 0407 kurz)
6:1 + 25% - 30% 4CR 0505 (mit 4CR 0408 kurz)

Spritzviskosität 20°C

Schleiffüller: 25 - 35 s 4 mm DIN
Nass-in-Nass-Füller: 15 - 20 s 4 mm DIN
Kunststoff-Füller: 15 - 20 s 4 mm DIN

Schichtstärke / Trockenfilm

Schleiffüller: 60 - 180 µm
Nass-in-Nass-Füller: 30 - 60 µm
Kunststoff-Füller: 20 - 30 µm



Art.-Nr.: 6.4280.1000
6.4280.4000

4280

Technische Daten

Farbton	schwarz
Topfzeit	1 h
Ergiebigkeit	5 - 7 m ² /L (bei 45 µm Schichstärke)

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre lagerfähig.