Art.-Nr.: 6.2300.0251 6.2300.2000
6.2300.0501 6.2300.3000
6.2300.1000 6.2300.0010
6.2300.1500

2300

Multispachtel

Eigenschaften

2300 Multispachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnten Flächen und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit 4CR 2K-HS Füller überlackieren.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC

Meistertipp

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

Anwendung

Den Multispachtel 2300 und den Härter BPO 2900 / 2910 gut mischen. Nach der Trocknung kann 2300 Multispachtel mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden. Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.
Trocknung:
Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 20 Min.
Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 5 Min.

Technische Daten

Farbton	beige
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910
Topfzeit	3 - 4 Min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte.

...the professional choice.