



Art.-Nr.: 6.7235.1000  
6.7235.5000

# 7235

## 2K HS-Rapid Klarlack 2:1

### Eigenschaften

4CR 7235 ist ein professioneller High Solid 2K Klarlack auf Acrylbasis, der sich speziell für die Ofentrocknung eignet. Polierbar bereits nach 15 Minuten Trocknung bei 60°C. Einfache Verarbeitung. Sehr gut Beständig gegenüber allen Umwelt- und Witterungseinflüssen.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l.  
Dieses Produkt enthält maximal 420 g/l VOC.

### Meistertipp

#### Härter:

4CR 0408 HS Härter kurz für kleine Reparaturen.  
4CR 0408 HS Härter standard für Partielackierung.  
4CR 0408 HS Härter lang für größere Flächen oder bei hohen Temperaturen.

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit.

#### Luft / Fließbecher:

Spritzdruck: 2 - 2,5 bar (Empfehlungen der Pistolenhersteller beachten)  
Spritzdüse: 1,2 - 1,3 mm  
Spritzgänge: 2

#### HVLP:

Spritzdruck: 2 - 2,2 bar (Empfehlungen der Pistolenhersteller beachten)  
Spritzdüse: 1,2 - 1,3 mm  
Spritzgänge: 2

Ablüftzeit: 3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

#### Trocknung:

Objekttemperatur 20°C: staubtrocken nach 15 - 20 Min., griffest nach 1 -2 Stunden, montagefest nach 6 Stunden  
Objekttemperatur 60°C: griffest nach 15 Min.

#### IR-Trocknung:

Ablüftzeit: 3 - 5 Min.  
kurzwellig: 8 Min.  
mittelwellig: 12 - 14 Min.





Art.-Nr.: 6.7235.1000  
6.7235.5000

# 7235

---

## Technische Daten

---

Farbton	farblos
Mischungsverhältnis	2 : 1 nach Volumen
Ergiebigkeit	9 - 10 m <sup>2</sup> /l
Härter	0408
Verdünnung	spritzfertig nach Härterzugabe
Spritzviskosität 20°C	17 - 19 s 4 mm DIN
Topfzeit	1 - 1,5 h
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 60 µm

---

## Lagerung

---

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.