



## Multi Soft Spachtel Trillenium

### Eigenschaften

Hochwertiger 2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Profi-Qualität mit hervorragenden Eigenschaften. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK, verzinkten Untergründen. Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen; hohes Standvermögen an senkrechten Flächen; hohe Füllkraft bei feiner Körnung; kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)

Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

### Meistertipp

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen!

Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

### Anwendung

Spachtelmasse und Härter sehr gut vermischen. Nach der Trocknung kann 2355 Multi Soft Spachtel Trillenium mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.

Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.

### Technische Daten

Mischungsverhältnis	2 Gew.%
Härter	BPO 2900
Topfzeit	3 - 4 Min.
Trocknung	schleifbar nach ca. 25 Min. (Objekttemperatur 20°)
Farbton	blau

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.