



Art.-Nr.: 6.1136.1850  
6.1136.2450  
6.1136.3050  
6.1136.3650  
6.1136.4850

# 1136

## Abdeckband 100° WP IR

### Eigenschaften

Abdeckband für Kfz-Reparatur-Werkstätten und Lackierereien sowie für Anwendungen mit hoher Temperaturbeständigkeit. Wasserfest und infrarotbeständig.

- Sehr gute Haftung
- Beständig gegen Verdünnungen
- Hitzebeständig bis 120°C (30 Minuten), geeignet für Ofentrocknung mit 100°C Zyklen
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Anpassungsfähig auf den meisten geformten Flächen
- Kompatibel mit allen gängigen Wasser- und Lösemittelbasis-Farben und -Lacken
- Entfernen ohne zu reißen
- Infrarotbeständig
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser



### Meistertipp

Das Klebeband sollte vor der Verarbeitung auf mindestens 15°C erwärmt werden.

### Technische Daten

Trägermaterial	75 g/m <sup>2</sup> braun gesättigtes Krepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk und Lösemittelharzeesins solvent based
Gesamtdicke	0,14 mm
Haftung auf Stahl	5 N/25mm
Zugfestigkeit MD	100 N/25mm
Reißdehnung	8 %
Temperaturbeständigkeit	120°C (30 Min.)

### Lagerung

12 Monate, bei 15-25°C / bis 65% relative Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.